

Instructiuni de utilizare spray Foliatic Universal 2K

Va rugam sa urmati aceste instructiuni inaintea inceperii utilizarii produsului. Acest produs este rezistent la temperatura, solutii chimice si apa si este compus din doua componente. Este recomandat pentru otel, aluminiu sau alte substraturi galvanizate. Protejeaza impotriva inghetului. Recipientele sigilate pot fi stocate pentru o perioada de 3 ani in locuri racoroase si lipsite de umezeala. Foliatic nu isi asuma nicio raspundere in conditiile in care aceste instructiuni nu sunt respectate.

Instructiuni generale:

Produsul se recomanda a se utiliza la o temperatura ambientala intre 10 si 20 grade celsius cu o umiditate relativa de 80%. Nu este recomandata utilizarea in bataia directa a razelor solare si este nevoie sa asigurati o ventilatie corespunzatoare si sa purtati echipament specific pentru protectia respiratorie. Nu pulverizati pe suprafete fierbinti. Nu utilizati produse de curatare puternice pentru a nu deteriora vopseaua. Izolati orice alta componenta pe care nu doriti sa o vopsiti cat si zona inconjuratoare, pentru a proteja impotriva gazarii acestora. Suprafata ce urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie curata, uscata si degresata.

Pregatirea suprafetei :

Sablati suprafata

Curatarea suprafetei:

Curatarea suprafetei ce urmeaza a fi vopsita este recomandata sa se faca cu solutie degresanta. Solutia Foliatic 2K utilizeaza un sistem inovativ prin care intaritorul este deja inclus in acelasi recipient cu vopseaua. Timpul de utilizare a produsului este de 5-6 ore la o temperatura ambientala de 20 grade celsius.

Pregatirea de utilizare a produsului Foliatic 2K:

1. Agitati recipientul inainte de utilizare. Scoateti butonul din capacul sprayului inainte de a vopsi;
2. Intoarceti recipientul 180 grade si fixati butonul de cuiul de la baza recipientului;
3. Fixati recipientul, cu capacul fixat, cu susul in jos pe o suprafata neteda. Cu podul palmei apasati butonul pana la capat pentru activarea produsului. Agitati puternic dupa activare, aproximativ 3 minute.

Aplicarea produsului:

Aplicati Foliatic 2K in doua sau trei straturi, de la o distanta de 25 cm. Timpul de uscare pentru un strat este de 5 minute. Daca lasati pauze mai lungi intre straturi, intoarceti sprayul cu susul in jos si apasati pe diuza pana se goleste de vopsea, astfel inlaturati vopseaua ramasa pe diuza si preveniti intarirea acesteia.

Intarirea vopselei:

Vopseaua Foliatic 2K are un interval de intarire dupa care poate fi atins, de aproximativ 3-4 ore si are nevoie de un interval de uscare de 24 ore la o temperatura de 20 grade celsius. Vopseaua va atinge intarirea completa in jur de 7 zile. Daca este aplicata corect, vopseaua Foliatic 2K ofera o rezistenta ridicata la tot felul de intemperii, rezistenta la temperatura de pana la 180 grade celsius, rezistenta chimica, la coroziune si uleiuri, isi pastreaza textura pentru un timp indelungat si un grad ridicat de rigiditate.

Atentie: Nu utilizati niciodata un pistol cu caldura sau lampa UV pentru a forta uscarea mai rapida a produsului.